

6 SunGuard SN 51/28 ESG/ramka dystansowa + argon/IPOLFLAM H EI 30

szklenie od zewnątrz do wewnątrz

Tolerancja grubości: szkło POLFLAM H EI30 (22mm) +/-2mm, dospolenie zg. z normą PN-EN 1279-1

Szerokość ramki:		12 mm	14 mm	16 mm
Światło widzialne (EN 410 - 2011):				
Transmisja dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%]:	τ_v	49,1	49,1	49,1
Odbicie dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%] (*):	ρ_v	12,3	12,3	12,3
Odbicie dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%] (**):	ρ_v	21,6	21,6	21,6
Współczynnik odzwierciedlenia kolorów [%]:	R_a	91,7	91,7	91,7
Energia słoneczna (EN 410 - 2011):				
Przepuszczalność bezpośrednia promieniowania słonecznego [%]:	τ_e	24,1	24,1	24,1
Odbicie bezpośrednie promieniowania słonecznego [%] (*):	ρ_e	36,9	36,9	36,9
Odbicie bezpośrednie promieniowania słonecznego [%] (**):	ρ_e	25,4	25,4	25,4
Absorbpcja promieniowania słonecznego [%] (*):	a	39,0	39,0	39,0
Transmisja ultra fioletu [%]:	τ_{uv}	12,8	12,8	12,8
Współczynnik wtórnego przekazywania energii do wewnątrz [%] (*):	q_i	4,0	4,0	3,9
Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego [%] (*):	g	28,0	28,0	28,0
Współczynnik zacielenia (=g/0,87) (*):	sc	0,32	0,32	0,32
Właściwości cieplne (EN 673 - 2011):				
Wartość U [W/(m ² K)] nachylenie: $\alpha=45^\circ$	U_g	1,4	1,4	1,4

(*) kierunek padania promieniowania – z zewnątrz
(**) kierunek padania promieniowania – z wewnątrz

Obliczone wartości mają charakter nominalny i mogą podlegać tolerancjom produkcyjnym.
Nie gwarantujemy dostępności szkła dla wszystkich konfiguracji.