

6 SunGuard SN 70/41 ESG/ramka dystansowa + argon/IPOLFLAM H EI 30

szklenie od zewnątrz do wewnątrz

Tolerancja grubości: szkło POLFLAM H EI30 (22mm) +/-2mm, dospolenie zg. z normą PN-EN 1279-1

Szerokość ramki:		12 mm	14 mm	16 mm
Światło widzialne (EN 410 - 2011):				
Transmisja dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%]:	τ_v	67,6	67,6	67,6
Odbicie dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%] (*):	ρ_v	10,5	10,5	10,5
Odbicie dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%] (**):	ρ_v	11,1	11,1	11,1
Współczynnik odzwierciedlenia kolorów [%]:	R_a	95,3	95,3	95,3
Energia słoneczna (EN 410 - 2011):				
Przepuszczalność bezpośrednia promieniowania słonecznego [%]:	τ_e	35,9	35,9	35,9
Odbicie bezpośrednie promieniowania słonecznego [%] (*):	ρ_e	33,4	33,4	33,4
Odbicie bezpośrednie promieniowania słonecznego [%] (**):	ρ_e	18,6	18,6	18,6
Absorbpcja promieniowania słonecznego [%] (*):	a	30,7	30,7	30,7
Transmisja ultra fioletu [%]:	τ_{uv}	21	21	21
Współczynnik wtórnego przekazywania energii do wewnątrz [%] (*):	q_i	4,9	4,9	4,9
Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego [%] (*):	g	40,7	40,7	40,7
Współczynnik zacielenia (=g/0,87) (*):	sc	0,47	0,47	0,47
Właściwości cieplne (EN 673 - 2011):				
Wartość U [W/(m ² K)] nachylenie: $\alpha=45^\circ$	U_g	1,5	1,5	1,4

(*) kierunek padania promieniowania – z zewnątrz
(**) kierunek padania promieniowania – z wewnątrz

Obliczone wartości mają charakter nominalny i mogą podlegać tolerancjom produkcyjnym.
Nie gwarantujemy dostępności szkła dla wszystkich konfiguracji.